

Informace o výrobku | TECHNICKÝ LIST

3DLAC. Oprava a zamezení deformace.

520 400 ml. e 13.52 Fl. oz.

OBEČNÝ POPIS

Velmi rychle schnoucí termoplastický lak na bázi kopolymerů.

VLASTNOSTI

- Velmi rychlé schnutí.
- Vynikající přilnavost.
- Vysoká životnost (více než 400 použití)
- Snadná aplikace.
- Čištění na bázi vody.
- Dobrá odolnost proti deformacím ABS, PLA, PETG...
- Přilnavost na jakémkoli povrchu.
- Inteligentní fixační vlastnosti.
- Výrobek uznaný Španělským toxikologickým institutem.

APLIKACE

3DLAC lze použít na mnoho materiálů, na které chcete tisknout pomocí 3D tiskárny. V závislosti na materiálu lze dosáhnout různé adheze, proto doporučujeme před tiskem velkých dílů s určitými technickými materiály provést předběžné testy.

Větší množství spreje přispívá k pevnějšímu upevnění.

Při odstraňování dílů dbejte zvýšené opatrnosti, doporučujeme nechat povrch vychladnout a v případě potřeby na díl lehce poklepat, aby se snadno uvolnil.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím aerosol důkladně protřepejte po dobu asi jedné minuty.

Nanášejte na čisté a suché povrchy. Doporučuje se na sklo, zrcadla, hliník a všechny hladké povrchy. Na plastových površích doporučujeme nejprve vyzkoušet chování výrobku.

Pro dosažení nejlepších výsledků naneste tenkou vrstvu.

Po použití aerosol převratte, abyste pročistili ventil, a pokud je difuzér ucpáný, naneste na trysku trochu alkoholu pomocí vatového tamponu.

Vždy používejte ve větraných prostorách

Vyhňte se použití na elektronických zařízeních.

Po použití difuzér vyčistěte, aby byl v dobrém stavu a nedošlo k jeho ucpání.

Vyhňte se použití nezletilými osobami.

Solicite fichas de seguridad.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ vazby:	Termoplast:
Barva:	Transparentní
Lesk (ASTM D-523 ISO 2813)	Nepoužije se
Suchý na dotek (ASTM D-1640 ISO 1517):	10"
Celková suchost (ASTM D-1640 ISO 1517):	1
Tloušťka suchého filmu (ASTM D-823 ISO 2808):	15µ/vrstva
Přilnavost (ASTM D-3359 ISO 2409):	4 B
Teoretické pokrytí (nepřetržitý postřik):	2 m ² (2 m ²)
Ředidlo: izopropylalkohol	
Životnost výrobku:	>5 let
O aplikaci:	Ano
Teplotná odolnost:	200°C
Podmínky použití:	okolí min. 8°C Teplota povrchu od 5° do 180°
	Vlhkost max. 85 % R.H.P.

* Zkoušky adheze byly provedeny na borosilikátovém skle.

OBRÁZE

K



LABEL



■ ■ ■ Nivel opacidad ■ ■ ■ Resistencia exterior


DIFFUSER



BALENÍ

Jmenovitý objem 400 ml. Tepelná odolnost nádoby: <50°C Pohonná hmota: DME.

Krabice (12 kusů)
205 X 150 X 310 mm.



POZOR

